



 **International**  
Protective Coatings

**LIDERTRAFICO 570 AD**

**PINTURA DE TRÁFICO**

**ANTIDESLIZANTE**

# LIDERTRAFICO 570 AD

## PINTURA DE TRÁFICO ANTIDESLIZANTE

### INFORMACIÓN GENERAL

**TIPO GENÉRICO: ALQUÍDICA – CAUCHO CLORADO**

#### DESCRIPCIÓN

Pintura de alta calidad, que proporcionan máxima visibilidad diurna y nocturna; fácil de aplicar, muy buena resistencia a abrasión y a las condiciones de intemperie en todos los climas.

#### RESISTENCIAS

A la abrasión, desgaste e intemperie

#### USOS RECOMENDADOS

Para la señalización y demarcación de pistas en: aeropuertos, autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, pisos de fábricas, bodegas, almacenes, especialmente cuando la iluminación es deficiente.

#### PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de contaminantes, polvo, grasa, humedad, arena, grava.

#### IMPRIMANTE

No es requerido

#### APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola tipo convencional o airless.

#### ACABADO

Mate

#### COLORES

Blanco, Amarillo, Gris, Negro, Azul de Corazones Azules

### **SECAMIENTO**

Secamiento: 30 minutos a 1 hora, para poner en servicio (depende de la temperatura) Se recomienda añadir 0,7 kilos/gln de microesferas de vidrio para máxima reflectancia

### **DILUYENTE Y DILUCIÓN**

LD 103, Thinner laca al 20 % en volumen

### **NUMERO DE MANOS**

Normalmente una, en paso cebrá hasta dos manos

### **% SOLIDOS POR VOLUMEN**

63-65%

### **RENDIMIENTO TEÓRICO**

Rendimiento teórico a 25 micras : 25 m<sup>2</sup>/litro

### **PRECAUCIONES**

Mantener la pintura lejos del calor, fuego, chispa, durante el almacenamiento, mezcla y aplicación. Se debe prevenir el contacto con los ojos y la piel, así como la absorción prolongada de sus vapores. Producto de uso industrial, mantener lejos del alcance de los niños.

### **CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

Cumple norma INEN NTE 1042