



 **International**
Protective Coatings

LIDERCRYL PREMIUM
SATINADO

COLORES PASTELES
INTERIOR-EXTERIOR

LIDERCRYL PREMIUM SATINADO

COLORES PASTELES INTERIOR- EXTERIOR

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: RECUBRIMIENTO EN BASE A CO-POLIMEROS, PIGMENTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS Y ADITIVOS LIBRE DE MATERIALES TÓXICOS.

DESCRIPCIÓN

Acabado satinado de buen cubrimiento, amplia gama de tonos pasteles, excelente fluidez, nivelación y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Retención del color: Excelente
Lavabilidad: Excelente
Resistencia a la lluvia: Excelente
Resistencia a la abrasión : Excelente
Posee propiedades antibacteriales

USOS RECOMENDADOS

Producto ideal para decorar y proteger: Residencias, hospitales, clínicas, consultorios, hoteles, mampostería en general (concreto, hormigón, ladrillos, bloque, estuco, piedra, cemento), madera y metales debidamente imprimados con anticorrosivos LIDEROX 7000, libre de metales pesados.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Para garantizar óptima adherencia y durabilidad de la pintura, las superficies deben estar completamente secas (humedad dentro de límites permisibles), limpias, libre de grasas, aceites, calciminas, polvo, moho, suciedad y resanadas las grietas, agujeros y otras imperfecciones que puedan afectar el acabado final. En construcciones previamente pintadas debe asegurarse, que la pintura esté bien adherida y libre de ampollamiento, descascaramiento, etc. Se recomienda lijar cuando se va a repintar sobre pinturas brillantes.

IMPRIMANTE

En caso de construcciones nuevas, aplicar una mano de nuestro LIDERSEAL MULTIPROPOSITO LD 80 S a fin de: pasivar la alcalinidad, aglutinar partículas sueltas, promover adherencia, sellar los poros, mejorar la apariencia final e incrementar durabilidad y rendimiento de la pintura de acabado. De existir eflorescencia recomendamos el empleo de nuestro LIDER BLOQUEADOR DE EFLORESCENCIA LD 80 E. Como alternativa de imprimantes, también se puede utilizar como fondo nuestro ECUATORIAL PLUS o CAUCHO VINIL ACRÍLICO CVA.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola tipo convencional o airless. Una vez aplicada la pintura, los equipos deben ser lavados con agua. No aplicar la pintura en presencia de llovizna, polvo o condiciones climáticas adversas de aplicación.

ACABADO

Satinado

COLORES

Ver carta de colores

SECAMIENTO

Al tacto 30 minutos, para repinte 2 horas.

DILUYENTE Y DILUCIÓN

25% en volumen con agua potable. Homogenizar completamente la pintura en su envase original, luego diluir en proporción de 1 parte de agua por 4 partes de pintura, como mínimo.

NUMERO DE MANOS

2 a 3

% SOLIDOS POR VOLUMEN

36%

RENDIMIENTO TEÓRICO

14.4 m²/litro a 25 micras de espesor seco

PRECAUCIONES

Esta pintura no es inflamable ni toxica. Almacene en lugares frescos, los envases cerrados y fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con abundante agua y jabón.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple norma INEN NTE 1544-2015 PINTURAS EN EMULSION BASE AGUA (LATEX TIPO 1)