



 **International**
Protective Coatings

LIDERKLAD 126

RECUBRIMIENTOS PARA
PISOS

LIDERKLAD 126

EPOXICO AUTONIVELANTE AL 100% SV

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: RECUBRIMIENTO EPÓXICO 100% SÓLIDOS EN VOLUMEN, AUTONIVELANTE PARA SISTEMAS DE PISOS

DESCRIPCIÓN

Epóxico fácil de aplicar, alto brillo, liso, lavable y de excelente resistencia a la abrasión. Proporciona una protección duradera al concreto nuevo o renovado.

CARACTERÍSTICAS

Buena resistencia al tráfico y abrasión.
Resistencia al lavado con detergentes.
Resistente a desinfectantes.
Fácil aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Diseñado especialmente para planta de alimentos y bebidas, planta de equipos electrónicos, plantas y bodegas industriales, laboratorios, plantas farmacéuticas, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Para garantizar optima adherencia y durabilidad del recubrimiento, las superficies deben estar completamente limpias, (libres de grasa, aceites, calciminas, polvo, moho, suciedades, etc.) y resanadas las grietas, agujeros y otras imperfecciones que puedan afectar el acabado final.

Chequear que no tenga agua o aceites atrapados y si es así removerlos previamente.

En construcciones previamente pintadas debe asegurarse que la pintura este adherida y libre de ampollamiento, descascamiento, etc. Se recomienda lijar cuando se va a repintar sobre recubrimientos antiguos brillantes.

IMPRIMANTE

En caso de pisos nuevos aplicar una mano de nuestro imprimante de baja viscosidad transparente LIDERKLAD 127 con el fin de promover adherencia, sellar los poros, evitar eflorescencia, mejorar la apariencia final e incrementar durabilidad y rendimiento de la pintura de acabado.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pistola tipo airless, liana o rodillo (áreas pequeñas).
Una vez aplicado el recubrimiento los equipos deben ser lavados con thinner LDT-10/GTA 415.
No aplicar la pintura en presencia de llovizna, polvo o condiciones climáticas adversas de aplicación o cuando la temperatura del piso este con tres grados centígrados por sobre el punto de rocío. Se recomienda aplicar en horarios diurnos.

ACABADO

Satinado

COLORES

Gris, colores claros

SECAMIENTO

Al tacto: 5H a 21 °C
A través: 24 H a 21°C
Pot life: 5 min a 10 min (vida de la mezcla)

DILUYENTE Y DILUCIÓN

Homogenizar completamente la pintura en su envase original por separado luego mezclar bien los dos componentes hasta obtener una mezcla homogénea. Utilizar como diluyente LD T 10 thinner epóxico en un máximo de 10% en volumen.

NUMERO DE MANOS

De acuerdo con el espesor final requerido y al tráfico al que vá a estar expuesto se puede aplicar dos manos de 10 mils cada una o más.
Para ganar espesor este producto puede mezclarse con agregados de silicios para formar morteros que se colocarían sobre el primer.
Posteriormente dar la capa de acabado de mínimo 10 mils de espesor en seco.

% SOLIDOS POR VOLUMEN

100%

RENDIMIENTO TEÓRICO

1.9 m2/litro a 20 mils. No se consideran perdidas por aplicación

PRECAUCIONES

Mantener la pintura lejos de fuego chispa y bajo techo. Producto inflamable.
Para aplicaciones en lugares cerrados, proveer una adecuada ventilación.
La pintura no debe ser aplicada en: lluvias, vientos fuertes, neblina o ambientes contaminados con polvo.
En caso de contacto con piel y ojos lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito y llamar a un médico inmediatamente.

Almacene el producto en lugares frescos. Los envases deben estar debidamente cerrados y fuera del alcance de los niños.