



 **International**
Protective Coatings

LIDERKLAD 127

RECUBRIMIENTO
PRIMER PARA PISOS

LIDERKLAD 127

RECUBRIMIENTO PRIMER PARA PISOS

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: RECUBRIMIENTO EPÓXICO 100% SÓLIDOS EN VOLUMEN, AUTONIVELANTE PARA SISTEMAS DE PISOS EPÓXICOS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epóxico al 100% en sólidos en volumen de baja viscosidad y fácil aplicación que sella poros y reduce el burbujeo. Adecuado para pisos nuevos o para mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Buena resistencia al tráfico y abrasión.
Resistencia al lavado con detergentes.
Resistente a desinfectantes.
Fácil aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Diseñado especialmente como primer para planta de alimentos y bebidas, planta de equipos electrónicos, plantas y bodegas industriales, laboratorios, plantas farmacéuticas, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Para garantizar óptima adherencia y durabilidad del recubrimiento, las superficies deben estar completamente limpias, (libres de grasa, aceites, calciminas, polvo, moho, suciedades, etc.) y resanadas las grietas, agujeros y otras imperfecciones que puedan afectar el acabado final.

Chequear que no tenga agua o aceites atrapados y si es así removerlos previamente.

En construcciones previamente pintadas debe asegurarse que la pintura este adherida y libre de ampollamiento, descascamiento, etc. Se recomienda lijar cuando se va a repintar sobre recubrimientos antiguos brillantes.

IMPRIMANTE

No requerido

COLORES

Transparente

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pistola tipo airless, liana o rodillo (áreas pequeñas). Una vez aplicado el recubrimiento los equipos deben ser lavados con thinner LDT-10/GTA 415.

No aplicar la pintura en presencia de llovizna, polvo o condiciones climáticas adversas de aplicación o cuando la temperatura del piso este con tres grados centígrados por sobre el punto de rocío. Se recomienda aplicar en horarios diurnos.

SECAMIENTO

Al tacto: 5H a 21 °C

A través: 24 H a 21°C

Pot life: 5 min a 10 min (vida de la mezcla)

DILUYENTE Y DILUCIÓN

Homogenizar completamente la pintura en su envase original por separado luego mezclar bien los dos componentes hasta obtener una mezcla homogénea. Utilizar como diluyente LD T 10 thinner epóxico en un máximo de 10% en volumen.

NUMERO DE MANOS

Una mano

% SOLIDOS POR VOLUMEN

100%

RENDIMIENTO TEÓRICO

7.9 m2/litro a 5 mils. No se consideran perdidas por aplicación

RECOMENDACIONES

Para:

- Decorativo: 5 mils LiderKlad 127 + 10 mils Liderklad 126
- Tráfico leve: 8 mils LiderKlad 127 + 20 mils Liderklad 126
- Tráfico moderado: 10 mils LiderKlad 127 + 30 mils Liderklad 126

PRECAUCIONES

Mantener la pintura lejos de fuego chispa y bajo techo. Producto inflamable.

Para aplicaciones en lugares cerrados, proveer una adecuada ventilación.

La pintura no debe ser aplicada en: lluvias, vientos fuertes, neblina o ambientes contaminados con polvo.

En caso de contacto con piel y ojos lavar con abundante agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito y llamar a un médico inmediatamente.

Almacene el producto en lugares frescos. Los envases deben estar debidamente cerrados y fuera del alcance de los niños.