

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LPS Premium Satinado es un recubrimiento arquitectónico de alto desempeño formulado con copolímeros acrílicos de última generación, pigmentos de alta resistencia y aditivos especiales libres de materiales tóxicos. Su **acabado satinado** realza la estética de los espacios, ofreciendo un balance ideal entre elegancia y facilidad de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- **Retención de color:** Excelente, incluso en exteriores.
- **Lavabilidad:** Alta resistencia a la limpieza frecuente sin deterioro.
- **Resistencia a la lluvia:** Óptima protección contra humedad y agentes climáticos.
- **Resistencia a la abrasión:** Excelente durabilidad en zonas de alto tráfico.
- **Acabado decorativo satinado:** Elegante, suave al tacto y con excelente nivelación.
- **No inflamable ni tóxica:** Segura para uso en interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para decorar y proteger:

- Residencias, hospitales, clínicas, consultorios, hoteles.

Sustratos compatibles:

- Superficies de mampostería como concreto, hormigón, ladrillo, bloque, estuco, piedra, cemento
- Madera y metales previamente imprimados con LIDEROX 7000

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	Satinado
Color	Revisar carta Ral
Sólidos por volumen	38 %
Rendimiento teórico	14,96 m ² /L a 25 micras de espesor seco
Espesor por mano	25 micras por capa
Número de manos	2 a 3 manos
Diluyente	Agua potable
Secado al tacto	30 minutos
Tiempo de repinte	2 horas
Temperatura de aplicación	10 °C a 35 °C

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con INEN NTE 1544-2015
(Pinturas en emulsión base agua – Látex Tipo 1)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Asegurar que la superficie esté **seca, limpia y libre** de polvo, grasas, aceites, moho, eflorescencias y otros contaminantes.
2. Reparar grietas, agujeros y defectos antes de aplicar.
3. En repintados, verificar que la pintura existente esté bien adherida; eliminar material suelto, ampollas o descascaramientos.
4. Lijar suavemente superficies brillantes para promover adherencia.

IMPRIMACIÓN

- **Superficies nuevas:** Aplicar una mano de **sellador LD 80S** para sellar, pasivar alcalinidad y mejorar rendimiento.
- **En presencia de eflorescencia:** Utilizar **LIDER Bloqueador de Eflorescencia LD 80 E o Primer Acrílico Antieflorescencia**.
- Alternativas: Caucho Vinil Acrílico **CVA** como fondos compatibles.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Herramientas: Brocha, rodillo o pistola (convencional o airless).

Dilución: Homogeneizar el producto y diluir con agua potable (20–25 % en volumen, aprox. 1 parte de agua por 4 de pintura).

Número de manos: 2–3, asegurando cubrimiento uniforme.

Condiciones de aplicación: Evitar aplicar con llovizna, polvo o temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto no inflamable ni tóxico, formulado con materias primas libres de metales pesados.

Manipulación segura: En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes y protección ocular durante la aplicación prolongada o en áreas con poca ventilación.

Disposición: No verter restos del producto en desagües o cuerpos de agua. Consultar las normativas locales para la disposición adecuada de residuos.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante. Verificar fecha de producción y lote antes de usar.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de éste producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec