

# LIDERKLAD 126

Recubrimiento epóxico autonivelante 100 % sólidos para pisos industriales



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**LIDERKLAD 126** es un **recubrimiento epóxico bicomponente, autonivelante y 100 % sólidos**, diseñado para proteger y renovar pisos de concreto en entornos industriales. Forma una película de **alto brillo, lisa, lavable y resistente a la abrasión**, proporcionando una **barrera duradera frente a agentes químicos, humedad y tránsito pesado**.

## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la abrasión, impacto y tráfico continuo.
- Excelente resistencia química frente a detergentes, desinfectantes y solventes suaves.
- Fácil aplicación, autonivelante y de alto rendimiento.
- No contiene solventes (100 % sólidos).
- Acabado liso y decorativo, ideal para ambientes limpios y controlados.

## USOS RECOMENDADOS

Especialmente formulado para recubrimientos de pisos en:

- Plantas de alimentos y bebidas.
- Laboratorios y áreas farmacéuticas.
- Bodegas e instalaciones industriales.
- Plantas eléctricas y de tratamiento de aguas.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Acabado</b>	Satinado brillante
<b>Color</b>	Gris y tonos claros
<b>Sólidos por volumen</b>	100 %
<b>Espesor por capa</b>	10–20 mils secos
<b>Rendimiento teórico</b>	1,9 m <sup>2</sup> /L a 20 mils secos
<b>Secado al tacto</b>	5 h a 21 °C
<b>Seco a través</b>	24 h a 21 °C
<b>Vida útil de la mezcla</b>	5–10 min
<b>Diluyente recomendado</b>	LD T-10 thinner epóxico

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar **limpias, secas y libres de grasa, aceites, polvo o contaminantes**.

- **Concreto nuevo:** debe estar completamente curado (mínimo 28 días). Resanar grietas, juntas o defectos antes de la aplicación.
- **Pisos previamente pintados:** eliminar pinturas mal adheridas y lijar superficies brillantes.
- Verificar ausencia de humedad o aceites atrapados; si los hay, eliminarlos previamente.
- Para garantizar máxima adherencia, aplicar una mano de **LIDERKLAD 127** (imprimante epóxico transparente de baja viscosidad).

## APLICACIÓN

**Método:** airless, llana metálica o rodillo para áreas pequeñas.

**Mezcla:** homogeneizar cada componente por separado, luego combinar en su totalidad hasta lograr una mezcla uniforme.

**Dilución:** máximo 10 % en volumen con Liderdiluyente Epóxico LD T-10.

**Número de manos:** 2 manos de 10 mils secos o más, según el nivel de tráfico.

Puede mezclarse con **agregados de sílice** para formar morteros epóxicos de alto espesor.

**Condiciones de aplicación:**

- Temperatura ambiente: 10–35 °C.
- Temperatura del piso: mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.
- Humedad relativa: < 80 %.
- Evitar aplicación con lluvia, neblina o polvo.

# LIDERKLAD 126



Recubrimiento epóxico autonivelante 100 % sólidos para pisos industriales

## PRECAUCIONES

- Producto inflamable: mantener alejado de fuego o chispas.
- Garantizar ventilación adecuada durante la aplicación.
- No aplicar en ambientes húmedos o con polvo suspendido.
- Usar equipo de protección personal (guantes, gafas y mascarilla).
- En caso de contacto con piel u ojos, lavar con abundante agua y jabón.
- No ingerir el producto; consultar al médico en caso de ingestión.
- Almacenar en lugar fresco y ventilado, con los envases bien cerrados.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante.

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.  
Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.  
Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.  
Correo electrónico: [calidad@pinturaslider.com.ec](mailto:calidad@pinturaslider.com.ec).

## Nota importante

*Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.*

*La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.*

*El uso de éste producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.*

*Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.*

*La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: [www.pinturaslider.com.ec](http://www.pinturaslider.com.ec)*