

REMOVEDOR LD-170

Removedor de pinturas, barnices y lacas – Suspensión parafinada



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIDER REMOVEDOR LD-170 es un producto formulado con **disolventes activos y parafinas especiales**, diseñado para eliminar pinturas, barnices y lacas en buen estado o deteriorados. Los disolventes atacan eficazmente las películas de recubrimiento, mientras que las parafinas forman una capa protectora que reduce la evaporación y prolonga la acción del producto.

CARACTERÍSTICAS

- Removedor a base de disolvente metilénico.
- Alta efectividad sobre la mayoría de pinturas, barnices y lacas.
- Acción prolongada gracias a su suspensión parafinada.
- Aplicación sencilla mediante brocha.
- Compatible con acabados al aceite, horneables, vinilos, lacas y epóxicos.

USOS RECOMENDADOS

Indicado para la **eliminación de pinturas, barnices o lacas** en superficies donde se requiera un nuevo acabado. No debe utilizarse sobre **plásticos ni fibras de vidrio**, ya que puede dañarlos

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Acabado	No aplica
Color	Transparente
Temperatura máx aplicación:	30 °C.
Rendimiento teórico:	4–6 m ² /L, dependiendo del recubrimiento a retirar.
Número de manos:	1–2 según el espesor del recubrimiento.
Tiempo eliminación:	5 a 10 minutos a 25 °C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La pintura o recubrimiento a retirar debe estar **limpia y fría**, libre de polvo, humedad, grasa, cera o contaminantes. Esto asegura una remoción más rápida y uniforme

APLICACIÓN

1. Destapar lentamente el envase para liberar presión interna.
2. Aplicar con brocha una capa **gruesa y uniforme**, evitando el brochado excesivo para no acelerar la evaporación.
3. Dejar actuar de **5 a 10 minutos** y retirar con espátula metálica.
4. Para capas gruesas o recubrimientos resistentes, repetir la operación.
5. Una vez eliminada la pintura, lavar con **abundante agua corriente** (preferiblemente caliente). Para un acabado óptimo, realizar un segundo lavado con un disolvente volátil que no deje residuos

REMOVEDOR LD-170

Removedor de pinturas, barnices y lacas – Suspensión parafinada



PRECAUCIONES

- Producto inflamable: mantener alejado de fuego, chispas y calor directo.
- Proveer ventilación adecuada en aplicaciones interiores.
- No aplicar durante lluvia, vientos fuertes, neblina o en ambientes con polvo suspendido.
- Temperatura del sustrato: entre 10 °C y 40 °C, y al menos 3 °C por encima del punto de rocío.
- En envases abiertos, añadir una pequeña cantidad de diluyente para evitar formación de nata.
- Mantener fuera del alcance de los niños

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.

Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.

Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.

Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de éste producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec