

LIDERDILUYENTE POLIURETANO LD-T9

Thinner poliuretano – Solvente especializado para recubrimientos



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIDERDILUYENTE POLIURETANO LD-T9 es una mezcla de **solventes cetónicos, ésteres, hidrocarburos aromáticos y glicoles**, formulada para optimizar la aplicación de recubrimientos de poliuretano y epóxicos. Mejora la **adherencia, nivelación, secado y el acabado final**, además de actuar como un **auxiliar eficiente en la limpieza de superficies y equipos de aplicación**.

CARACTERÍSTICAS

- Formulación a base de solventes de alta pureza (cetónicos, ésteres, aromáticos y glicoles).
- Producto incoloro, que no altera el tono ni el acabado del recubrimiento.
- Rata de evaporación controlada: 50–55 segundos, ideal para un secado uniforme.
- Mejora la nivelación, adherencia y acabado final en recubrimientos de poliuretano y epóxicos.

USOS RECOMENDADOS

Como **adelgazador de recubrimientos de poliuretano y epóxicos**, garantizando mayor facilidad de aplicación y acabados de alta calidad.

Como **auxiliar de limpieza** en superficies y equipos de aplicación, evitando residuos que comprometan la calidad del recubrimiento

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Densidad:	0,79 kg/L \pm 0,02.
Color:	Incoloro.
Rata de evaporación:	45–48 segundos.
Dilución recomendada:	Entre 10 % y 20 %, de acuerdo con el tipo de equipo de aplicación

APLICACIÓN

1. Preparar correctamente la superficie y homogeneizar el recubrimiento a aplicar.
2. Agregar la cantidad recomendada de LD-T9, mezclando con espátula limpia hasta obtener una dilución uniforme.
3. Aplicar el recubrimiento con el equipo correspondiente (brocha, rodillo o pistola).
4. Al finalizar, lavar inmediatamente los equipos con el diluyente LD-T9 para prevenir obstrucciones o residuos que afecten futuras aplicaciones

PRECAUCIONES

- Producto **inflamable**: almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, en lugares limpios y secos.
- Mantener el envase bien cerrado para evitar evaporación y contaminación.
- Evitar la inhalación prolongada de vapores; usar mascarilla y equipos de protección personal adecuados.
- En espacios cerrados, garantizar ventilación natural o forzada.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y acudir a atención médica.
- En caso de incendio, utilizar **espuma o PQS (polvo químico seco)**; emplear ropa protectora y equipo de respiración autónoma.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

LIDERDILUYENTE POLIURETANO LD-T9

Thinner poliuretano – Solvente especializado para recubrimientos



PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El producto se suministra en envases sellados. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 35 °C, en un lugar seco y ventilado. Para obtener información sobre formatos de suministro (galones, cubetas, etc.), consulte con el fabricante.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda.
Dirección: Mariano Cardenal N 7375 y José L. Rea, Carcelén Alto, Quito – Ecuador.
Teléfonos: 02 280 7209 / 02 248 3630 / 099 554 0920.
Correo electrónico: calidad@pinturaslider.com.ec.

Nota importante

Los valores y recomendaciones indicados en este documento están basados en ensayos de laboratorio y en la experiencia del fabricante. Para garantizar el rendimiento óptimo del producto, se recomienda seguir estrictamente las instrucciones de preparación, aplicación y mantenimiento, y consultar con el departamento técnico de Pinturas Líder ante cualquier duda específica.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde al conocimiento actual de Pinturas Líder PINLID Cía. Ltda. y se proporciona de buena fe. No obstante, no pretende ser exhaustiva ni sustituye la necesidad de realizar pruebas específicas que validen la idoneidad del producto para condiciones particulares de uso.

El uso de éste producto en aplicaciones distintas a las aquí recomendadas, sin previa validación escrita por parte de Pinturas Líder, será responsabilidad exclusiva del usuario. La empresa no asume responsabilidad por resultados adversos derivados de factores fuera de su control, como la preparación del sustrato, condiciones de aplicación o almacenamiento inadecuado.

Salvo acuerdo expreso por escrito, Pinturas Líder no otorga garantías adicionales, explícitas o implícitas, respecto a la comercialización o idoneidad del producto para un propósito particular. Todos los productos y recomendaciones están sujetos a nuestras condiciones generales de venta, las cuales pueden ser solicitadas y deben ser revisadas cuidadosamente.

La presente ficha técnica puede ser modificada en cualquier momento como parte de nuestro compromiso con la mejora continua. Es responsabilidad del usuario asegurarse de contar con la versión más actualizada, disponible a través de nuestros representantes o en nuestro sitio web oficial: www.pinturaslider.com.ec