



 **International**
Protective Coatings

CIN
PERFORMANCE COATINGS

CRYSTALGLOSS

SPAR BARNIZ

IAS
ACCREDITED[®]
Management Systems
Certification Body

ISO 9001:2015



CRYSTALGLOSS

SPAR BARNIZ

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Crystalgloss de acabado transparente y brillante es fácil de aplicar, lavable, durable y de muy buen rendimiento.

También se puede tinturar con pequeñas cantidades de Esmalte LIDERGLOSS 4000 para lograr acabados transparentes coloreados.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para embellecer y proteger maderas, muros y metales en ambientes interiores y exteriores expuestos a la humedad, la luz directa del sol y las demás condiciones de los ambientes marinas y tropicales.

No se recomienda para superficies sometidas a la abrasión.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie que se va a barnizar debe estar completamente limpia, seca, sin óxido, grasas o partículas sueltas.

Los metales ferrosos oxidados se limpian manual o mecánicamente utilizando el LIDERDESOXIDANTE LD 150.

En cemento y concreto se deben neutralizar previamente lavándolos con una solución de ácido clorhídrico o muriático al 10% en agua LD 150 HC dejando actuar por 15 minutos, luego se enjuagan con abundante agua corriente, se dejan secar y se impriman como las maderas.

En superficies con pinturas brillantes en buenas condiciones se debe lijar suavemente en seco hasta eliminar todo el brillo. En el caso de superficies con pinturas mate (sin brillo) se limpia y seca bien.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

Se revuelve muy bien el producto con una espátula limpia para mezclar bien sus componentes. Se diluye como se indica en las especificaciones más abajo.

Se aplica 4 manos para obtener el espesor de capa apropiado dejando secar 4 horas y lijando suavemente en seco con papel número 360 (esto para las tres primeras manos).

ACABADO

Brillante ambar

COLORES

Transparente

SECAMIENTO

Al tacto 1 hora

Para otras manos: 4 horas

DILUYENTE Y DILUCIÓN

Use agitación mecánica para una correcta mezcla y homogenización integrando los componentes de la pintura correctamente.

Para aplicación son soplete diluir 10 partes de crystalgloss con 1 parte de thinner LD 121 por volumen

% SOLIDOS POR VOLUMEN

33%

RENDIMIENTO TEÓRICO

12.99 m²/litro a 25.4 micras de espesor seco

Espesor recomendado película seca: 25-40 micrones

PRECAUCIONES

Mantener la pintura lejos de fuego chispa y bajo techo. Producto inflamable.

Para aplicaciones en lugares cerrados, proveer una adecuada ventilación.

La pintura no debe ser aplicada en: lluvias, vientos fuertes, neblina, ambientes contaminados con polvo o donde la humedad relativa sea mayor de 80 %.

Si el recipiente es abierto asegúrese de sobreponer un poco de diluyente luego del uso para evitar la formación de natas.

Almacene el producto en lugares frescos. Los envases deben estar debidamente cerrados y fuera del alcance de los niños.