



 **International**
Protective Coatings

CIN
PERFORMANCE COATINGS

LIDERTRAFICO 570 AD

PINTURA DE TRÁFICO

ANTIDESLIZANTE

IAS
ACCREDITED[®]
Management Systems
Certification Body

ISO 9001:2015


STAREGISTER

LIDERTRAFICO 570 AD

PINTURA DE TRÁFICO ANTIDESLIZANTE

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: ALQUÍDICA – CAUCHO CLORADO

DESCRIPCIÓN

Pintura de alta calidad, que proporcionan máxima visibilidad diurna y nocturna; fácil de aplicar, muy buena resistencia a abrasión y a las condiciones de intemperie en todos los climas.

RESISTENCIAS

A la abrasión, desgaste e intemperie

USOS RECOMENDADOS

Para la señalización y demarcación de pistas en: aeropuertos, autopistas, carreteras, calles, parqueaderos, pisos de fábricas, bodegas, almacenes, especialmente cuando la iluminación es deficiente.

PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de contaminantes, polvo, grasa, humedad, arena, grava.

IMPRIMANTE

No es requerido

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola tipo convencional o airless.

ACABADO

Mate

COLORES

Blanco, Amarillo, Gris, Negro, Azul de Corazones Azules

SECAMIENTO

Secamiento: 30 minutos a 1 hora, para poner en servicio (depende de la temperatura) Se recomienda añadir 0,7 kilos/gln de microesferas de vidrio para máxima reflectancia

DILUYENTE Y DILUCIÓN

LD 103, Thinner laca al 20 % en volumen

NUMERO DE MANOS

Normalmente una, en paso cebrado hasta dos manos

% SOLIDOS POR VOLUMEN

63-65%

RENDIMIENTO TEÓRICO

Rendimiento teórico a 25 micras : 25 m²/litro

PRECAUCIONES

Mantener la pintura lejos del calor, fuego, chispa, durante el almacenamiento, mezcla y aplicación. Se debe prevenir el contacto con los ojos y la piel, así como la absorción prolongada de sus vapores. Producto de uso industrial, mantener lejos del alcance de los niños.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple norma INEN NTE 1042