



 **International**
Protective Coatings

CIN
PERFORMANCE COATINGS

TEJACRYL
MULTIPROPOSITO T.C.M

ACRILICO MODIFICADO
COLORES INTENSOS



TEJACRYL MULTIPROPOSITO T.C.M

ACRILICO MODIFICADO COLORES INTENSOS

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO GENÉRICO: ACRILICO MODIFICADO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en base a polímeros acrílicos modificados, pigmentos orgánicos e inorgánicos y aditivos libre de materiales tóxicos. Acabado mate de buen cubrimiento, amplia gama de tonos intensos, y rendimiento a bajo costo, elimina los riesgos de incendio (base agua) variedad de colores, resistencia a la luz solar y a la intemperie, lo cual lo convierte en un acabado económico de uso general para todo ambiente. Los colores son entremezclables para obtener una infinita gama de colores.

RESISTENCIAS

Luz ultravioleta, lluvia, inclemencias del tiempo.

USOS RECOMENDADOS

Producto ideal para decorar y proteger: Tejas de Viviendas individuales o multifamiliares, techos de galpones, oficinas, cielo raso, local comercial, ciudadelas, salas de conferencia, mampostería en general (concreto hormigón, ladrillo, bloque, estuco, piedra, cemento). Madera y materiales debidamente imprimados con anticorrosivo Liderox 7000.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Para garantizar óptima adherencia y durabilidad de la pintura, las superficies deben estar completamente secas (humedad dentro de los límites permisibles), limpias (libres de grasa, aceites, calciminas, polvo moho, suciedad etc.) y resanadas las grietas, agujeros y otras imperfecciones que pueden afectar el acabado final.

En construcciones previamente pintadas debe asegurarse, que la pintura esté bien adherida y libre de ampollamiento, descascaramiento etc. Se recomienda lijar cuando se va a repintar sobre pintura antiguas brillantes.

IMPRIMANTE

En caso de construcciones nuevas, aplicar una mano de nuestro LIDERFLEX 95 MULTIPROPOSITO a fin de: pasivar la alcalinidad, aglutinar partículas sueltas, promover adherencia, sellar los poros, evitar eflorescencia, mejorar la apariencia final e incrementar durabilidad y rendimiento de la pintura de acabado (ACTUA COMO SELLANTE DE POROSIDAD). Como alternativa, también se puede utilizar como fondo nuestro ECUATORIAL PLUS. En superficies nuevas de concreto asegurarse que tenga un tiempo de curado recomendado de 28 días.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo, o pistola tipo convencional o airless. Una vez aplicada la pintura, los equipos deben ser lavados con agua.

No aplicar la pintura en presencia de llovizna, polvo o condiciones climáticas adversas de aplicación.

ACABADO

Mate

COLORES

Ver carta de colores

SECAMIENTO

Al tacto 30 minutos, para repinte 2 horas.

DILUYENTE Y DILUCIÓN

DILUCION: 25% en volumen de agua potable.

Homogenizar completamente la pintura en su envase original, luego diluir en proporción de 1 parte de agua por 4 partes de pintura, como mínimo.

NUMERO DE MANOS

2 a 3 manos

% SOLIDOS POR VOLUMEN

34%

RENDIMIENTO TEÓRICO

13,38 m²/litro a 25 micras en una capa

PRECAUCIONES

Esta pintura no es inflamable ni tóxica. Almacene en lugares frescos, los envases cerrados y fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse con abundante agua y jabón.